



## CELLO® HL FIRESTOP R (HLFR)



Hohe Brandsicherheit  
Very good flammability characteristics



Gute Schalldämm- und dämpfegenschaften  
Good sound insulation and absorption values



Thermisch isolierend  
Thermal insulating



Flächengewicht  
Weight: HLFR 5: 5 kg/m<sup>2</sup> | HLFR 8: 8 kg/m<sup>2</sup>



Temperaturbeständig /  
Temperature resistant: -50 / +110°C\*  
(Aktivierung Flamschutz bei 220°C /  
Flame protection activated at 220°C)



<b>Material Beschreibung</b> <i>Material description</i>		Brandschutzfolie aus thermoplastischen Polyolefinen hochgefüllt mit anorganischen Flammeschutzmitteln zur Verhinderung von Flammausbreitung und Eindämmung von Bränden. <i>Fire-protective heavy layer made from thermoplastic polyolefins with a high content of mineral fillers and fireproofing agents for the prevention of flame propagation and fire containment solution.</i>																																				
<b>Brandverhalten</b> <i>Flammability</i>	<b>FMVSS 302, DIN 75200</b>	erfüllt / fulfilled																																				
	<b>ISO 3795</b>	Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min / <i>burning rate &lt; 100 mm/min</i>																																				
	<b>ECE R-118</b>	Anhang 6, 7, 8 erfüllt / <i>annexes 6, 7, 8 fulfilled</i> (HLFR 5 SK)																																				
	<b>UL 94</b>	v-o (HLFR 5)																																				
	<b>EN 45545-2</b>	R1 + R7 + R17, HL 3 (HLFR 5 SK + HLFR 8 SK)																																				
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> <i>Thermal conductivity</i>	<b>EN 12667 10°C</b>	≤ 0,123 W/(m·K)																																				
<b>Härte</b>   <i>Hardness</i>	<b>DIN 53505</b>	85 ± 10 Shore A																																				
<b>Dehnungswerte</b> <i>Strain values</i>	<b>DIN 53504</b>	Bruchdehnung > 20% <i>Elongation at break &gt; 20%</i>																																				
<b>Verlustfaktor</b> <i>Loss factor</i>	<b>DIN EN ISO 6721-3</b>	Auf 1 mm Stahlblech bei 20°C / 200 Hz: > 0,08 (HLFR 5) <i>Applied on 1 mm steel sheet at 20°C / 200 Hz: &gt; 0.08 (HLFR 5)</i>																																				
<b>Dicken</b>   <i>Thickness</i>	<b>mm</b>	HLFR 5: 2,5 ± 0,5   HLFR 8: 4,0 ± 0,5																																				
<b>Plattenware</b>   <i>Sheets</i>	<b>mm</b>	1050 x 1250   2100 x 1250																																				
<b>Hinweise</b> <i>Advises</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bei vertikaler und Über-Kopf-Montage zusätzliche mechanische Befestigung empfohlen</li> <li>► Unsere Produkte sind nicht selbstklebend (NK) oder selbstklebend (sk) erhältlich</li> <li>► <i>When applied on vertical surfaces or overhead, additional mechanical fixation is recommended</i></li> <li>► <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (sk)</i></li> </ul>																																				
<b>Schalldämm-Maß</b> <i>Transmission loss</i>	<b>DIN 10140-2</b>	<p>The graph plots Sound Insulation Effect in dB on the y-axis (0 to 40) against Frequency in Hz on the x-axis (100 to 4000). The curve shows a generally increasing trend with some fluctuations, starting around 20 dB at 100 Hz and reaching approximately 38 dB at 4000 Hz. A label '2,5 mm' is present at the bottom of the graph area.</p> <table border="1"> <caption>Data points estimated from the graph</caption> <thead> <tr> <th>FREQUENCY/HZ</th> <th>SOUND INSULATION EFFECT IN DB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>20</td></tr> <tr><td>125</td><td>20</td></tr> <tr><td>160</td><td>20</td></tr> <tr><td>200</td><td>20</td></tr> <tr><td>250</td><td>22</td></tr> <tr><td>315</td><td>22</td></tr> <tr><td>400</td><td>21</td></tr> <tr><td>500</td><td>20</td></tr> <tr><td>630</td><td>22</td></tr> <tr><td>800</td><td>24</td></tr> <tr><td>1000</td><td>28</td></tr> <tr><td>1250</td><td>32</td></tr> <tr><td>1600</td><td>30</td></tr> <tr><td>2000</td><td>34</td></tr> <tr><td>2500</td><td>36</td></tr> <tr><td>3150</td><td>38</td></tr> <tr><td>4000</td><td>38</td></tr> </tbody> </table>	FREQUENCY/HZ	SOUND INSULATION EFFECT IN DB	100	20	125	20	160	20	200	20	250	22	315	22	400	21	500	20	630	22	800	24	1000	28	1250	32	1600	30	2000	34	2500	36	3150	38	4000	38
FREQUENCY/HZ	SOUND INSULATION EFFECT IN DB																																					
100	20																																					
125	20																																					
160	20																																					
200	20																																					
250	22																																					
315	22																																					
400	21																																					
500	20																																					
630	22																																					
800	24																																					
1000	28																																					
1250	32																																					
1600	30																																					
2000	34																																					
2500	36																																					
3150	38																																					
4000	38																																					

\*Aufgelegt auf Stahlblech / Placed on a steel surface

## BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/ LAGERUNGSHINWEISE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ISO 9001

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.  
*Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.*